检 测 报 告

报告编号（No.）：STD-20190520-032S

委托单位	杭州包尔得新材料科技有限公司		
委托地址	杭州市下沙经济技术开发区 5 号路 188 号		
联系人	王彤宇		
样品名称	全透明有机硅精密薄膜	样品编号	20190520-031001
型号/批号	BD-KYN	样品数量	1 组
生产企业	--	其他信息	--
以上信息由委托单位提供，并对其真实性负责			
样品接收日期	2019/05/21	样品状态描述	完好
检测起止日期	2019/05/23-2019/05/23	检测类别	委托检测
检测项目	邵氏硬度、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度		
检测依据	GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定		
检测结论	依据委托方要求共检 4 项，邵氏硬度、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度 4 项均为实测值，检测结果见第 2 页检测结果汇总。 检验检测专用章： 签发日期： 2019/06/05		
备注	--		

编制： 审核： 批准：

检 测 报 告

报告编号（No.）：STD-20190520-032S

检测结果汇总					
序号	检测项目	单位	检测结果	检测方法	备注
1	邵氏硬度	Shore A	66	GB/T 531.1-2008	--
2	拉伸强度	MPa	5.4	GB/T 528-2009	--
3	拉断伸长率	%	351	GB/T 528-2009	--
4	撕裂强度	kN/m	19	GB/T 529-2008	--

试验说明：

1.检测设备 ： ZY-140 硬度计、ZY-335 伺服控制拉力试验机等

2.其他信息 ： --

斯坦德检测 Standard Testing

检 测 报 告

报告编号（No.）：STD-20190520-032S

样品照片




图 1.样品照片

报告结束

注意事项

1.本报告未经编制、审核、批准签章，未加盖红色“检验检测专用章”及其骑缝章均无效。

2.检测结果仅对来样负责。

3.本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改、增删或以其他形式篡改，均属无效。

4.对报告若有异议，应于收报告之日起三十日内向测试单位提出，逾期不予受理。

5.本公司可将检测项目分包给取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，并将该机构的检测数据、结果纳入自身的检测报告。

斯坦德检测
Standard Testing

单位名称：青岛斯坦德检测股份有限公司
通讯地址：山东省青岛市高新区锦业路 1 号蓝贝智造工场 B1-1、-3 区域