



检测报告

报告编号	WP-18062069-JC-01
样品名称	BD Film-KYQ
样品来源	委托检验
委托单位	杭州包尔得新材料科技有限公司

上海微谱化工技术服务有限公司



检 测 报 告

报告编号：WP-18062069-JC-01


页码：1 / 3

样品名称	BD Film-KYQ		
数量	1 种	规格	/
样品描述	固体	批号/型号	/
委托单位	杭州包尔得新材料科技有限公司		
委托单位地址	浙江省杭州市经济技术开发区五号大街 188 号		
抽样日期	/	样品接收日期	2018-06-04
检测日期	2018-06-04~2018-06-21		
检测项目、依据及结果	详见下页		
备注	/		

编制：



审核：



批准：



签发日期：

2018-06-21

检测报告

报告编号：WP-18062069-JC-01

页码：2 / 3

1. 检测结果：

样品编号	样品名称	检测项目	检测结果	单位	参考标准
201806040073	BD Film-KYQ	氧气透过量	1.650×10^6	cm^3/m^2 24h 0.1MPa	JIS K 7126-1-2006
		水蒸气透过量	1449.7070	g/m^2 24h	JIS K 7129-2008 称重法
		二氧化碳透过量	7.460×10^6	cm^3/m^2 24h 0.1MPa	JIS K 7126-1-2006
		氮气透过量	8.750×10^5	cm^3/m^2 24h 0.1MPa	JIS K 7126-1-2006

注解：

1. 氧气透过量试验条件：温度：23℃；湿度：0%RH；测试气体：氧气；测试面积：0.785cm²；
2. 水蒸气透过量试验条件：温度：38℃；湿度：90%RH；测试面积：33cm²；
3. 二氧化碳透过量试验条件：温度：23℃；湿度：0%RH；测试气体：二氧化碳；测试面积：0.785cm²；
4. 氮气透过量试验条件：温度：23℃；湿度：0%RH；测试气体：氮气；测试面积：0.785cm²。

本页结束

检测报告

报告编号：WP-18062069-JC-01

页码：3/3

2. 样品照片:



报告结束

声明:

- 1.报告若未加盖“报告专用章”或编制人、审核人、批准人未全部签字，一律无效。
- 2.本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。
- 3.报告部分提供或部分复制均视为无效。全复制件未重新加盖“报告专用章”视为无效。
- 4.如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 5.本报告结果仅对本次受测样品负责。本报告结果仅供客户内部使用，对社会不具有证明作用。
- 6.委托方对样品及其相关信息的真实性负责。