



检测报告

报告编号	WP-18041276-JC-01C2
样品名称	BD Film-KYN
样品来源	委托检验
委托单位	杭州包尔得新材料科技有限公司

上海微谱化工技术服务有限公司



检 测 报 告

报告编号：WP-18041276-JC-01C2


页码：1 / 4

样品名称	BD Film-KYN		
数量	1 种	规格	/
样品描述	固体	批号/型号	/
委托单位	杭州包尔得新材料科技有限公司		
委托单位地址	浙江省杭州市经济技术开发区五号大街 188 号		
抽样日期	/	样品接收日期	2018-05-02
检测日期	2018-05-02~2018-05-25		
检测项目、依据及结果	详见下页		
备注	/		

编制：



审核：



批准：



签发日期：

2018-06-01

检测报告

报告编号：WP-18041276-JC-01C2

页码：2 / 4

1. 检测结果:

样品编号	样品名称	检测项目	检测结果	单位	参考标准
201805020142-4	BD Film-KYN	压缩永久变形	41	%	ISO 815-1:2014
		玻璃化转变温度	-43.95	℃	实验室内部方法

注解:

1. 压缩永久变形试验条件: 100℃×22h; 压缩率: 25%; 检测后处理: 立即松开试样, 将试样置于木板上, 让试样在标准温度下恢复 30min, 然后测量试样高度。

本页结束

检测报告

报告编号：WP-18041276-JC-01C2

页码：3/4

2. 代表性附件：




图1 “201805020142-4” 玻璃化转变温度测试图谱

本页结束

检 测 报 告

报告编号：WP-18041276-JC-01C2

页码：4 / 4

3. 样品照片:



报告结束

声明:

- 1.报告若未加盖“报告专用章”或编制人、审核人、批准人未全部签字，一律无效。
- 2.本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。
- 3.报告部分提供或部分复制均视为无效。全复制件未重新加盖“报告专用章”视为无效。
- 4.如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 5.本报告结果仅对本次受测样品负责。本报告结果仅供客户内部使用，对社会不具有证明作用。
- 6.委托方对样品及其相关信息的真实性负责。