

报告编号: 20190412001



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6429

检测报告

样品名称: 有机硅精密薄膜

规格型号: KYQ-300

委托单位: 杭州包尔得新材料科技有限公司

检验类别: 委托

Labthink®

济南兰光机电技术有限公司

包装安全检测中心

包装安全检测中心

注意事项

- 1: 本报告无检测中心盖章无效;
- 2: 本报告无审核、主检人签字无效;
- 3: 复制报告未新盖检测中心专用章无效;
- 4: 报告涂改无效;
- 5: 委托检验仅对来样负责;
- 6: 对检测报告有异议, 应在收到报告之日起 10 日内提出, 逾期不予受理;

通讯资料

地址: 济南市无影山路 144 号

济南兰光机电技术有限公司包装安全检测中心

邮编: 250031

电话: 0531-85060610

传真: 0531-85062108

E-mail: lab@labthink.com

主页: <http://www.labthink.com>

检测报告

委托单位	名称	杭州包尔得新材料科技有限公司	传真	/
	电话	/	邮编	/
	地址	浙江省杭州市经济技术开发区五号大街 188 号		
样品名称		有机硅精密薄膜	检测类别	/
样品数量		1 种	收样日期	2019.04.12
样品编号		/	样品状态	完好
检测日期		2019.04.15-2019.04.22		
检测结论		/		
备注		/		

编制: 李兰清

审核: 邵文静

批准:

日期: 2019.04.22

日期: 2019.4.22

日期: 2019.4.22



检测报告

编号	20190412001			
样品信息	样品名称	有机硅精密薄膜	规格型号	KYQ-300
	试样结构	/	样品数量	3 片
	生产日期/批号	2019/3/15	收样日期	2019.4.12
	供应商	/	样品状态	完好
检测信息	申请检测日期	2019.04.12	任务单号	20190412001001
	检测项目	水蒸气透过率	检测日期	2019.04.15
	试验条件	38.0℃， 90%RH	设备编号/型号	YQ0002/i-HYDRO 7310
	测试面积	33.0cm ²	执行标准	GB/T1037-1988
预处理环境条件		预处理开始时间		预处理结束时间
23.0℃， 50%RH		2019.04.12 14:20		2019.04.15 8:30
试验参数				
	试样厚度(μm)			
试样 1	298.6			
试样 2	299.9			
试样 3	299.7			
试验结果				
	水蒸气透过量(g/(m ² ·24h))			备注
试样 1	132.5107			/
试样 2	134.4808			/
试样 3	128.3135			/
平均值	131.7683			/

